

Tabelle: Wartung und Renovierung von Holzfassaden in Abhängigkeit von der Oberflächenbehandlung

Art	Farbe	Lage	Wartungsintervall ¹	Wartung ² (Instandhaltung)	Renovierung ² (Instandsetzung)
Unbehandelt		geschützt	-	-	Fassadenteile ersetzen
		exponiert	-		
Imprägnierlasur, Dünnschichtlasur	hell	geschützt	3 Jahre	Abbürsten ³⁾ oder mit Hochdruckreiniger abwaschen, zum Entfernen von Schmutz und losen Teilen (Altanstrich, Holzfasern) vollflächiger Anstrich mit Dünnschichtlasur	wie Wartung
		exponiert	1-2 Jahre		
	dunkel	geschützt	3-4 Jahre		
		exponiert	2 Jahre		
Mittelschichtlasur	hell	geschützt	5 Jahre	Kontrolle der Oberflächen auf Fehlstellen (Feuchteunterwanderungen, Risse, Hagelschläge etc.) kräftiges Anschleifen des Altanstriches vollflächiger Anstrich mit Mittelschichtlasur	vollflächiges Abschleifen der Mittelschichtlasur Schleifen der Holzoberflächen (Vergrauungen & Bläue entfernen) bläuewidrige Grundierung vollflächiger Anstrich mit Mittelschichtlasur oder Decklack
		exponiert	2 Jahre		
	dunkel	geschützt	6-7 Jahre		
		exponiert	3 Jahre		
Deckender Anstrich	hell	geschützt	bis 15 Jahre	Kontrolle der Oberflächen auf Fehlstellen (Abblätterungen, Risse etc.) kräftiges Anschleifen des Altanstriches vollflächiger Anstrich mit Decklack	Entfernen schlecht haftender Altanstriche Schleifen freigelegter Holzober- flächen (Vergrauungen & Bläue entfernen) gut haftende Altanstriche kräftig anschleifen bläuewidrige Grundierung freigelegter Holzflächen vollflächiger Anstrich mit Decklack
		exponiert	10 Jahre		
	dunkel	geschützt	10-12 Jahre		
		exponiert	8 Jahre		

¹⁾ ungefähre unverbindliche Richtwerte für Wartungsintervalle bei Fassadenoberflächen

²⁾ Angaben des Lackherstellers sind zu beachten.

 Eigenschaft trägt zur Verlängerung des Wartungsintervalls bei

³⁾ Bürsten mit Messing- oder harten Kunststoffborsten verwenden.
Stahlborsten können Verfärbungen der Oberfläche verursachen